CREATES BEST CONNECTIONS

ARDEX BM-T 10

Приваривающая лента

Приваривающая лента для гидроизоляционных работ в системе с холодносамоклеящейся лентой ARDEX BM

Герметизация продольных, поперечных и стыковых швов под самоклеящейся лентой, а также сложных деталей – прокладок трубопровода, трапов, кантов, углов и т. п.

Двусторонняя, хорошо приклеивается даже при низких температурах

Сразу проявляет водоотталкивающие и водонепроницаемые свойства

Перекрывает трещины

Аккуратная и простая обработка

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM
Reg.No.37344

Производитель
с сертифицированной
QM -системой
согласно DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
D- 58430 Witten · Postfach 61 20
Tel.: +49 (0) 23 02/664- 0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst @ ardex.de
www.ardex.de

ARDEX BM-T 10

Приваривающая лента

Область применения:

Для гидроизоляционных работ в системе с холодносамоклеящейся лентой ARDEX BM. Герметизация продольных, поперечных и стыковых швов под самоклеящейся лентой, переходов стены в пол, внутренних и наружных уголков, кантов, выступов и сложных деталей – прокладок трубопроводов, трапов и т. п.

Описание:

ARDEX BM-T 10 – двусторонняя, хорошо склеивающаяся эластичная уплотнительная лента из эластомера-битумного каучука (идентичного материалу холодносамоклеящейся ленты ARDEX BM).

Подготовка основания:

Необходимо соблюдать рекомендации, содержащиеся в технических листах для ARDEX BM самоклеящейся ленты (ХСК).

Применение:

ARDEX BM-T 10 приваривающую ленту хранят при комнатной температуре (ок. +20 °C). Хранение при низких и слишком высоких температурах ухудшает технологические свойства уплотнительной ленты.

Приваривающую ленту нарезают на доске острым ножом на необходимую величину и длину, затем сматывают в рулон. Приваривающую ленту приклеивают на основание и одновременно снимают с нее защитную бумагу.

На стену прикрепляют вертикально сверху вниз.

Следует придерживаться следующих рекомендаций:

- Защитную бумагу медленно и равномерно удалить и скатать.
- Уплотнительную ленту накладывают на основание клеящейся стороной, затем отрывают защитную бумагу.
- В такой же технологической последовательности ленту прижимают щеткой или тряпкой, начиная от середины таким образом, чтобы избежать образования морщин и воздушных пузырьков между основанием и лентой и достичь хорошего склеивания.
- Затем ленту сильно прижать, например, резиновым валиком.

Следующую гидроизоляцию холодносамоклеящейся лентой ARDEX BM можно выполнять сразу после прикрепления приваривающей ленты. Перед этим удалить защитную пленку.

Соблюдайте рекомендации, содержащиеся в техническом листе для ARDEX BM.

Внимание:

Температура обработки -5 - +30 °C.

ARDEX BM -T 10 следует перевозить и хранить в вертикальном положении. До момента использования уплотнительную ленту необходимо защищать от нажима, воздействия солнечных лучей, мороза, тепла и влаги.

Летом материалы хранят в прохладных помещениях. При низких температурах необходимо регулировать температуру хранения.

Техническая информация по нормам качества ARDEX:

Ширина:	ок. 10 см
Толщина:	ок. 1 мм
Вес:	ок. 1 кг/м²
Температура обработки:	- 5 - +30 °C
Термостойкость (DIN 52123):	+70 °C
Перекрывание трещин (E DIN 28052-6):	5 мм
Испытание на холодный загиб (DIN 52123, 12):	– 30 °C
Огнестойкость (DIN 4102):	класс стройматериала B2
Маркирование по GefStoffV:	нет
Упаковка:	рулоны: ширина 10 см, длина 20 м
Хранение:	в вертикальном положении; защищать от мороза и света; в сухих помещениях хранится ок. 12 месяцев в оригинальной упаковке

Мы принимает на себя ответственность за безупречное качество наших продуктов. Наши рекомендации по применению основываются на исследованиях и практических опытах. Тем не менее, мы не гарантируем качества производства работ, поскольку мы не можем повлиять на условия их выполнения.

209 3/2006