



---

**ARDIPOX**  
**ARDEX WA**

**Эпоксидный наполнитель швов**

---

Белый

Серый

Для заполнения швов между керамической плиткой, плитами, клинкерами, фасадной прислонной керамической плиткой и мозаикой

Для приклеивания мозаики из стекла и фарфора на стенах и полу

Устойчив к воздействию химикатов

Выдерживает высокую нагрузку

Легко наносится и отмывается

Для швов шириной 2 – 15 мм



ARDEX Baustoff GmbH  
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40  
Тел.: +43 (0)2754/7021-0  
Факс: +43 (0)2754/2490  
E-mail: [export@ardex.at](mailto:export@ardex.at)  
Internet: [www.ardex.at](http://www.ardex.at)

# ARDEX WA

## Эпоксидный наполнитель швов

### Область применения:

Для внутренних и наружных работ.

#### Стены и пол.

Для заполнения швов между керамической плиткой, плитами, клинкерами, фасадной прислонной керамической плиткой и мозаикой при более высоких требованиях, чем могут обеспечить цементные растворы. Например: на бойнях, молокозаводах, в столовых, пивоварнях, аккумуляторных помещениях, бассейнах, лечебных ваннах, душевых, банях, торговых залах, спортивных и развлекательных комплексах и других помещениях, где возникают высокие химические и механические нагрузки.

### Описание:

Эпоксидный наполнитель швов состоит из пастообразной смолы и отвердителя. Масса весом в 4 кг состоит из 3 кг смолы и 1 кг отвердителя.

ARDEX WA после затвердевания становится водостойким, морозо- и атмосфероустойчивым, приобретает великолепную прочность и держится на любых основаниях, например на бетоне, цементных бесшовных полах или цементной штукатурке, древесностружечных плитах и на старой плитке.

### Несущая способность:

ARDEX WA выдерживает пешеходную нагрузку уже через 12 часов при температуре от 18 до 20°С, а спустя 24 часа выдерживает и механическую нагрузку.

### Устойчивость к химикатам:

ARDEX WA приобретает после высыхания устойчивость к водным солевым растворам и щелочам, а также к ряду разбавленных минеральных и органических кислот и органических жидкостей и растворов. Устойчивость к химикатам – см. технические данные! В специальных случаях следует направить нам запрос.

Гладкая, закрытая и цветостойкая поверхность швов не чувствительна к грязи и устойчива к чистящим средствам, используемым в домашнем хозяйстве и при чистке бассейнов. ARDEX WA белого цвета имеет лишь незначительную склонность к пожелтению. При попадании интенсивно окрашивающих субстанций, как, например, кофе, чай, фруктовые соки и т.д., не исключено изменение цвета.

Устойчивость против химикатов достигается при температуре от 18°С до 22°С приблизительно через 7 дней.

### Использование:

Смешанные друг с другом в нужном количественном отношении компоненты, основная паста и отвердитель, интенсивно перемешиваются строительной мешалкой – например, спиральной мешалкой – до получения однородного раствора.

Использование раствора ARDEX WA при температуре от 18°С до 20°С возможно в течение приблизительно 80 минут. Более низкие температуры увеличивают, а более высокие – уменьшают время использования.

ARDEX WA наносится эпоксидной фуговочной кельмой, пластмассовым или резиновым шпателем в сухие швы и затирается. Лишний материал смывается теркой Scotch-Brite или жесткой губкой с водой в течение 80 минут после приготовления и далее аккуратно заглаживается мягкой губкой, чтобы швы были гладкими. Постарайтесь избежать разводов наполнителя на плитке.

Во избежание сокращения времени использования из-за саморазогрева материала рекомендуется наносить раствор ARDEX WA на основание за один проход сразу же после перемешивания. При возникновении сомнений следует провести пробные работы.

### Приклеивание:

Эпоксидный наполнитель швов ARDEX WA пригоден для приклеивания мозаики из стекла и фарфора на стены и пол, а также для укладки керамической плитки, плит и т.д. на пол. Облицовка плиткой стен невозможна по причине его жидкой консистенции (недостаточная устойчивость).

При использовании в качестве клея ARDEX WA соответствует требованиям R2 стандарта DIN EN 12004.

### К сведению пользователя:

На структурированной плитке и плитах, а также плитке и плитах с пористой лицевой поверхностью после заделки швов могут появиться разводы. Рекомендуется провести пробные работы и строго следовать инструкциям производителя.

Не снимать лишний материал горячей водой. Запрещается применять разбавители, растворители или воду для корректировки консистенции раствора.

ARDEX WA применять при температурах не ниже 10°С и не выше 30°С. Рабочие инструменты следует промыть водой и щеткой до затвердения раствора.

### Важно:

Раздражает глаза и кожу. Возможно появление реакции. При долгом соприкосновении может вызвать химический ожог. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

При замешивании одевать защитные очки и перчатки. При работе следует защитные перчатки. Загрязненную, пропитанную одежду незамедлительно сменить.

GISCODE RE 1 = без растворителей

### Устойчивость к химикатам по AQS

#### Устойчив к:

Сточные воды\*  
Аммоний, конц.  
Гидроксид кальция, насыщенный  
5%-ная хромовая кислота  
Проявитель (фото)  
Этиленгликоль  
Фекалии  
Раствор фиксажа (фото)  
Плавиковая кислота 1%  
Раствор формалина 3%  
Глицерин  
Бытовые чистящие средства  
Солянка  
Калийная щелочь, насыщенная  
Автомобильный бензин  
Морская вода  
  
Молочная кислота 10%  
Болотная вода  
Каустик, насыщенный  
Растительные жиры  
Фосфорная кислота < 50%  
Азотная кислота < 10%  
Соляная кислота < 36%  
Серная кислота < 80%  
Рассол  
Животные жиры  
Перекись водорода < 10%  
Винная кислота, насыщенная  
Лимонная кислота, насыщенная  
Раствор сахара

#### Кратковременно устойчив к:

Муравьиная кислота 1%  
Уксусная кислота 5%  
Этиловый спирт, конц.  
Плавиковая кислота 5%  
Ментилловый спирт < 50%  
Молочная кислота 20%  
Азотная кислота < 40%

#### Не устойчив к:

Ацетон  
Муравьиная кислота 3%  
Бутанон (МЕК)  
Хлороформ  
Уксусная кислота > 10%  
Этилацетат  
Плавиковая кислота > 5%  
Ментилхлорид  
Молочная кислота > 20 %  
Азотная кислота, конц.

\* В каждом конкретном случае проверять пригодность для существующих промышленных сточных вод

Мы гарантируем безупречное качество наших товаров. Наши рекомендации по применению смесей основаны на результатах лабораторных исследований и практическом опыте; однако их следует рассматривать скорее как общие советы без гарантии достижения нужного результата, поскольку мы не можем влиять на конкретные строительные условия и методы исполнения работ.

### Технические данные согласно нормам качества ARDEX:

#### Соотношение при смешивании:

указано на банке

#### Удельный вес раствора: ок. 1,5 кг/литр

**Расход материала:** Для заделки швов шириной 3 мм, глубиной 5 мм для плитки или мозаики требуется размером 10 x 10 см ок. 0,45 кг/м<sup>2</sup> размером 15 x 15 см ок. 0,30 кг/м<sup>2</sup> размером 5 x 5 см ок. 0,90 кг/м<sup>2</sup> эпоксидного заполнителя швов ARDEX WA. Перерасход материала в зависимости от типа плитки и методов работы может составлять от 0,10 до 0,20 кг/м<sup>2</sup>.

**Время использования (при 20°C):** ок. 80 минут

**Время укладки (при 20°C):** ок. 80 минут

**Время корректировки (при 20°C):** ок. 80 минут

**Готовность к пешеходной нагрузке (при 20°C):** (после достаточного затвердевания) примерно 12 часов

#### Адгезионная прочность:

через 28 дней выстаивания в сухих / влажных условиях более 2,5 Н/мм<sup>2</sup>

#### Прочность при сжатии:

через 1 сутки ок. 60 Н/мм<sup>2</sup>  
через 28 дней ок. 70 Н/мм<sup>2</sup>

#### Прочность на изгиб:

через 1 сутки ок. 30 Н/мм<sup>2</sup>  
через 28 дней ок. 45 Н/мм<sup>2</sup>

#### Классификация согласно

#### Положению о вредных веществах:

Xi раздражающий (смола)  
C едкий (отвердитель)

#### Классификация согласно

#### Положению о перевозке вредных веществ наземным транспортом:

нет

#### Упаковка:

банки по 3,00 кг  
ARDEX WA – основная паста  
банки по 1,00 кг  
ARDEX WA – отвердитель

#### Хранение: В сухом помещении

Срок хранения – ок. 12 месяцев в закрытой заводской упаковке.

Ведро хранить вертикально, не опрокидывать.

Загустение пасты при хранении не влияет на качество эпоксидного заполнителя швов ARDEX WA.

