



AUS GUTEM GRUND

panDOMO® TFW

,

panDOMO® TFB

,

Применяется для заделки пор в PANDOMO® TerrazzoPlus и TerrazzoMicro перед последней шлифовальной операцией.

Особые свойства:

быстро твердеет и высыхает;
через 16 часов можно приступить к чистовому шлифованию.

Соотношение при смешивании:

0,3 л воды : 1 кг порошка
1,5 л воды : 5 кг порошка
1 часть воды : 3 части порошка

Время обработки: ~ 20 минут при температуре 20° C

Готовность в шлифованию: самое раннее через 16 часов (в зависимости от влажности основания).

Подготовка основания: поверхность должна быть очищена от шлифовального шлама и (если требуется) увлажнена.

Применение: сухая смесь смешивается с требуемым объемом воды до образования кашеобразного шлама; затем этот шлам тщательно втирают в поверхность при помощи войлочной терки ; если необходимо, для предотвращения дальнейшей просадки в порах можно дополнительно использовать сухую массу для заделки пор; полностью заполнить поры шпатлевкой.

Температура обработки: выше 5° C.

Хранение: ~ 12 месяцев в сухих помещениях, в оригинальной закрытой упаковке.



DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
58430 Witten Postfach 61 20

:: +49 (0) 23 02/664 - 0
: +49 (0) 23 02/664 -240

kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

