SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

ARDUPLAST F 3

Заполнитель, для местного шпатлевания и обработки объемных поверхностей
Содержит цемент
Для фасадов
Для стен и потолков
Быстро твердеет и высыхает,
Не создает напряжений и не трескается даже в толстых слоях
Легко обрабатывается
Превосходная адгезия
Очень экономична
Подходит для нанесения дисперсионных красок

Область применения:
Заполнение, выравнивание, шпатлевание фасадов, стен и потолков
на сухом основании перед нанесением дисперсионных красок, наклеиванием обоев и т.п.
Для наружних и внутренних работ.

Вид:
Белый порошок на основе деформирующихся и гидравлических вяжущих.
При перемешивании с водой образуется эластичная масса, которая легко наносится тонким и толстым слоем и через 30 мин. затвердевает. Высохшие слои способны к диффузии и не имеют сильных напряжений.
Подготовка основания:
Основание должно быть сухим, прочным, способным нести нагрузки, чистым от пыли, грязи и других разделительных веществ.
Эластичные или лаковые покрытия, плохо держащиеся краски, рыхлые штукатурки и обои следует удалять.
Нельзя использовать грунтовки.

Обработка:
В чистую емкость налить воды и смешать с порошком до образования однородного раствора без комков и сгустков.

Для перемешивания 25 кг порошка ARDUPLAST F 3 требуется 11,5 л воды. Для перемешивания 5 кг порошка ARDUPLAST F 3 требуется 2 ¼ л воды. Нужно замешивать столько материала, сколько может быть выработано в течении 30 мин.
Время работы раствором 30 мин. при температуре 18-20º С. Шпатлевка может наносится сразу слоем любой толщины. Через гидратацию и высыхание шпатлевка твердеет через 1,5 ч. настолько, что возможна последующая обработка, например, заглаживание.
Более низкие температуры удлинняют время работы, а более высокие – укорачивают.
При возникновении сомнений провести пробные работы.
ARDUPLAST F 3 следует использовать внутри и снаружи помещений при температуре не ниже 5 º С.
Последующая обработка:
После высыхания – примерно через 1 сутки - слой шпалевки можно красить дисперсионной краской. Шпатлевку нельзя красить минеральной краской, нельзя покрывать солью кремнефтористоводородной кислоты. При локальном шпатлевании для проведения дальнейших работ принимайте во внимание различную впитываемость и щелочность основания.
После высыхания слоя шпатлевки можно наносить штукатурки на основе синтетической смолы и обои применяя любую технику нанесения.
Следует принять во внимание технические рекомендации по применению вышеназванных материалов.
Важно:
Содержит цемент. Щелочная реакция. Беречь кожу и глаза. При контакте тщательно промыть водой. При попадании в глаза обратиться к врачу.
В затвердевшем состоянии физиологически и экологически не опасен.
GISCODE ZP 1 = цементосодержащий продукт, пониженное содержание хрома.

Технические данные согласно нормам качества ARDEX:

Соотношение при смешивании:	примерно 11,5 л воды : 25 кг порошка соответствует 1 о.ч. воды : 2,5 о.ч. порошка.
Насыпной вес:	примерно 0,9 кг/л
Удельный вес раствора:	примерно 1,4 кг/л
Расход материала:	Примерно 1,0 кг порошка на 1 м² при толщине 1 мм.
Время работы (20 °C):	примерно 30 мин.
Покраска и оклеивание:	После высыхания, примерно через 1 день
Прочность на сжатие:	Через 7 дней примерно 9 Н/мм² Через 28 дней примерно 18 Н/мм²
Прочность на изгиб:	Через 7 дней примерно 6 Н/мм² Через 28 дней примерно 9 Н/мм²
Уровень pH:	11
Упаковка:	мешки по 25 кг нетто, мешки по 5 кг нетто упакованы по 4 шт.
Хранение:	в сухих помещениях примерно 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке

Производство: Ардекс Бауштофф ГмбХ, Австрия. Л оосдорф, Хюрмерштрассе, 40.
Представительство в Москве: Ленинский пр -т, 95а, 7 подъезд, Оф. 611.
Тел. 960-50-12, 936-26-22.

Мы гарантируем безупречное качество наших товаров. Наши рекомендации по применению смесей основаны на лабораторных исследованиях и практическом опыте, однако их следует рассматривать скорее как общие советы без гарантии достижения нужного результата, поскольку мы не можем влиять на конкретные строительные условия и методы исполнения работ.